



BEHANGLIJM VOOR EXTRA ZWAAR, SPECIAAL EN VLIESBEHANG



PRODUCTOMSCHRIJVING

Behangplaksel op basis van gemodificeerd zetmeel.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten licht, normaal en zwaar behang, zoals papier, simplex, duplex en acryl behang.

EIGENSCHAPPEN

- Klontert niet
- Vlekt niet
- Strijkt makkelijk uit
- Goed corrigeerbaar
- Super sterk
- Binnen 10 minuten klaar voor gebruik
- Luchtdicht verpakt
- Blijvend vers plaksel
- pH-neutraal
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Behangkwest, emmer, roerstok, behangtafel. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel ontstaat. Laat het plaksel rusten en roer het na 10 minuten nogmaals krachtig om. Het plaksel is nu klaar voor gebruik.

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel. Sla het plaksel na 15 minuten nogmaals krachtig door. Het plaksel is nu klaar voor gebruik. Smeer met een borstel de banen, en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen dubbel en laat ze inweken. Druk de naden goed aan, eventueel met behulp van een roller. Behang volgens de voorschriften van de behangfabrikant. Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Tips: Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

Aandachtspunten: Behang altijd volgens de verwerkingsinstructies van de behangfabrikant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Gemodificeerd zetmeel
Kleur:	Wit
Verdunnen:	Voorbereiden of mengen met water.
Vochtbestendigheid:	Goed
Mengverhouding:	Zie tabel
pH-waarde ca.:	10

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

Velpon

BEHANGLIJM VOOR EXTRA ZWAAR, SPECIAAL EN VLIESBEHANG

BEHANGBLADJES OP BASIS VAN GELIJKGEFED ZETMEEL

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangebroke verpakking beperkt houdbaar.

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.